



Baumit MosaikTop



Προϊόν	Τελικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη για εξωτερικούς χώρους, ειδικά για την περιοχή της ζώνης στεγάνωσης.	
Σύνθεση	Ακρυλικά συνδετικά υλικά υψηλής καθαρότητας, έγχρωμη πυριτική άμμος, πρόσθετα, νερό	
Ιδιότητες	Υδατοαπωθητικό, ανθεκτικό στον πολυκαιρισμό, με ικανοποιητική διάχυση υδρατμών, εύκολο στον καθαρισμό, υψηλής αντοχής σε καταπόνηση, εύκολο στη χρήση.	
Εφαρμογή	Υδατοαπωθητική, ιδιαίτερα ανθεκτική επίστρωση, με χρωματιστές ψηφίδες, κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική επίστρωση ιδιαίτερα στην περιοχή της υπόβασης.	
Τεχνικά χαρακτηριστικά	Μέγιστος κόκκος:	2 mm
	Ολικά στερεά:	80%
	Πληρωτικό υλικό:	έγχρωμη πυριτική άμμος
	Συντελεστής διάχυσης υδρατμών μ:	~ 110-140
	Κατανάλωση υλικού:	~ 5,5kg/m ² (για πλήρη κάλυψη)
	Χρώματα:	36 αποχρώσεις. Δείτε το χρωματολόγιο
Οδηγίες ασφαλείας	Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η κατηγοριοποίηση αναφέρεται στο ΔΔΑ (Άρθρο 31 και Παράρτημα II του Κανονισμού 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 18.12.2006), που είναι διαθέσιμο στο www.baumit.com ή διαφορετικά ζητήστε το από τον προμηθευτή σας.	
Αποθήκευση	Το προϊόν εφόσον είναι κλειστό μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένο σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον χωρίς συνθήκες παγετού για χρονικό διάστημα 12 μηνών.	
Διασφάλιση ποιότητας	Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής. Το σύστημα ελέγχου ποιότητας των εργοστασίων ελέγχεται εξωτερικά από πιστοποιημένο φορέα.	
Τρόπος παράδοσης	25 kg δοχεία	
	1 παλέτα = 24 δοχεία = 600 κιλά	
Υπόστρωμα	Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, ξηρό, να μην βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και εξανθήματα, να μην είναι υδατοαπωθητικό, να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σαθρά κομμάτια. Η επιφάνεια προς επίχριση θα πρέπει να εξεταστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές ÖNORM B 2230 και B 3346.	

Κατάλληλο για:

- Κονιάματα ασβέστη/τσιμέντου και τσιμέντου

- Κονίες εξομάλυνσης
- Σκυρόδεμα και άλλα ανόργανα υποστρώματα
- Κονιάματα γύψου, ασβέστη/γύψου

Κατάλληλο υπό προϋποθέσεις για:

- Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης στην περιοχή του υπόβαθρου (ανάλογα με την τιμή του HBW)

Ακατάλληλο για:

- Κονιάματα ασβέστη
- Θερμομονωτικά κονιάματα

Πληροφορίες για την προετοιμασία του υποστρώματος

- Στερεώστε τις σαθρές ή σκονερές επιφάνειες με κατάλληλο αστάρι (Baumit MultiPrimer, χρόνος αναμονής 12 ώρες)
- Αφαιρέστε την εξωτερική σαθρή επιφάνεια με μηχανικό τρόπο
- Αφαιρέστε υπολείμματα λαδιού από το σκυρόδεμα με ζεστό ατμό ή εμπορικά προϊόντα καθαρισμού
- Καθαρίστε τις λερωμένες επιφάνειες με ζεστό ατμό ή με κατάλληλο προϊόν
- Προετοιμάστε τα υποστρώματα με άγλη με ειδικά προϊόντα καθαρισμού (πχ. Baumit SanierLosung)
- Καθαρίστε με μηχανικό τρόπο πολυκαιρισμένες στρώσεις μπογιάς με κακή πρόσφυση ή με κατάλληλα προϊόντα
- Επισκευάστε τα φθαρμένα και ρηγματωμένα μέρη με ειδικό κονίαμα (πχ. Baumit StarContact), αν απαιτείται σπλίστε με κατάλληλο πλέγμα

Τρόπος εργασίας

Αναμίξτε το Baumit MosaikTop με αναμκτήρα σε χαμηλές στροφές. Εφαρμόστε το υλικό με ανοξειδωτή σπάτουλα στο πάχος του κόκκου και εξομαλύνετε ενώ είναι ακόμα νωπό, δουλεύοντας πάντα προς την ίδια κατεύθυνση και χωρίς να αφήνετε κενά.

Μην αναμιγνύετε με άλλα υλικά. Δουλέψτε συνεχόμενα και χωρίς διακοπές.

Διαμόρφωση στρώσεων

- 1 x Baumit UniPrimer (πλήρη και ομοιόμορφη επικάλυψη) ή ανάλογα με τον Πίνακα 1 GranoporColor
- 1 x Baumit MosaikTop

Καθώς υπάρχει η πιθανότητα εμφάνισης μικρών διαφορών στην απόχρωση, στην περίπτωση χρησιμοποίησης διαφορετικών παρτίδων (λόγω των αποκλίσεων στις πρώτες ύλες), συνιστάται να χρησιμοποιούνται υλικά από την ίδια παρτίδα ή να αναμιγνύετε τις διαφορετικές παρτίδες πριν την εφαρμογή.

Γενικές πληροφορίες

Ο αέρας, το υλικό και τα τούβλα κατά την εργασία και την πήξη του κονιάματος πρέπει να έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των +5°C. Προστατέψτε την επιφάνεια από την άμεση επαφή με τον ήλιο, τη βροχή και δυνατό αέρα (π.χ. με δίκτυο οικοδομής). Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό για την ανάμιξη.

Μην αναμιγνύεται το υλικό με άλλα προϊόντα. Μεγάλη υγρασία περιβάλλοντος και χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να επιμηκύνουν τον χρόνο ξήρανσης σημαντικά. Καθώς το υλικό στεγνώνει θα εξαφανίζεται η αρχική λευκή χροιά του νωπού υλικού. Αν εκτεθεί σε υγρασία κατά την ξήρανση, μπορεί να παροδικά να εμφανίσει μία λευκή απόχρωση.

Προστατέψτε το υλικό από την υγρασία με κατάλληλο προϊόν (πχ Baumit

SocketSchutz Flexibel), αν εφαρμοστεί χαμηλότερα από το επίπεδο βάσης.
Για τυχόν επιπρόσθετες στρώσεις, να έχετε ένα χρόνο αναμονής min. 48 ώρες (+20°C και 60% σχετική υγρασία).

Για την διαμόρφωση στα παρακάτω χρώματα MosaikTop, συστήνεται η εφαρμογή μίας στρώσης Baunit GranoporColor ως αστάρι, σύμφωνα με τον Πίνακα.

Πίνακας 1:

Baunit MosaikTop	Baunit Life
M 330 / M331 / M332	0892
M311	0592
M323	1032
M314	0332
M317	0432

Πληροφορίες ασφαλείας

Προστατεύστε τα μάτια σας και το δέρμα σας καθώς και τις διπλανές επιφάνειες που θα περαστούν με αστάρι ειδικά γυαλί, κεραμικά, τεχνητή και φυσική πέτρα, χρώμα και μεταλλικές επιφάνειες. Σε περίπτωση που λερωθεί η επιφάνεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Μην περιμένετε να ξεραθεί για να καθαρίσετε. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό.

Οι γραπτές και προφορικές τεχνολογικές υποδείξεις που παρέχονται βασίζονται στην υπάρχουσα επιστημονική γνώση και την πρακτική εμπειρία. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές. Δεν δημιουργούν νομική ή άλλη υποχρέωση σε σχέση με το συμβόλαιο πώλησης. Επίσης δεν αποδεσμεύουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να ελέγξει ο ίδιος ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.